

MARKA

PRIMACOL® PROFESSIONAL

PRODUKT

Farba silikatowa elewacyjna

- Dobra oporność na warunki atmosferyczne
- Wysoka przyczepność
- Paroprzepuszczalna
- Powłoka ograniczająca rozwój grzybów i pleśni
- Pełny mat



POJEMNOŚĆ

4,5l 9l

WŁAŚCIWOŚCI

Farba silikatowa Primacol Professional przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków. Tworzy trwałą powłokę o wysokiej paroprzepuszczalności, ograniczając ryzyko zawilgocenia. Zapewnia wysoką siłę krycia oraz podwyższoną przyczepność do podłoża. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na działanie czynników atmosferycznych i zabrudzenia oraz wysoką alkalicznością powłoki, ograniczającą ryzyko rozwoju mikroorganizmów, takich jak grzyby i pleśń. Przeznaczona do stosowania na nowych, surowych podłożach mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe, a także do renowacji powierzchni wcześniej pokrytych farbami mineralnymi.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche i stabilne. Brud, kurz, sadzę, tłuszcz, resztki farb i tłuszczących się powłok należy usunąć. Wszelkie ubytki, rysy i nierówności należy naprawić zaprawami cementowymi przeznaczonymi do zastosowań zewnętrznych. Podłoża chłonne oraz nowe powierzchnie mineralne zagruntować gruntem krzemianowym. W przypadku świeżych tynków zachować okres sezonowania min. 3–4 tygodni. Powierzchnie zanieczyszczone biologicznie (glony, pleśń) oczyścić preparatem Primacol Antygrzyb 2.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub wałkiem. W zależności od chłonności podłoża zaleca się nakładanie 1–2 warstw. Kolejną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej (ok. 12 h). Stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +20°C oraz przy wilgotności względnej poniżej 80%. Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

Przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć elementy nieprzeznaczone do malowania. Świeżo wykonaną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi, nadmierną wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi do czasu pełnego utwardzenia (28 dni). Ostateczne właściwości użytkowe powłoka osiąga po całkowitym utwardzeniu. Wytrzymałość powłoki zależy od konstrukcji, wykonania oraz ekspozycji na czynniki atmosferyczne, dlatego rzeczywista trwałość może być krótsza od oczekiwanej.

Czyszczenie i konserwacja: Powierzchnię czyścić i naprawiać wszelkie uszkodzenia raz w roku lub w razie potrzeby. Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka

czyszczącego. Podczas czyszczenia należy usunąć korozję biologiczną, glony i pleśń za pomocą środka na pleśń.

Produkt nie blokuje rozpuszczalnych w wodzie barwników i zanieczyszczeń.

SKŁADOWANIE Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. 5-30°C. Chronić przed zamarzaniem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed dziećmi.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje o produkcie w TDS i SDS dostępne na stronie www.primacol.pl

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	szkło wodne, styren akryl	Czas schnięcia całkowity	28 dni
Postać/kolor	biały w opakowaniu, bezbarwny po naniesieniu	Czas schnięcia dotykowy	1 h
Zapach	specyficzny, łagodny	Narzędzia	Pędzel, wałek
pH	11,4	Wydajność	8 m ² na litr na jedną warstwę
Gęstość	1,43 g/cm ³	Mycie narzędzi	Woda
Ilość warstw	1-2	Limit LZO	40g/l (kat. A/c/FW). Produkt zawiera max. 40g/l.
Nanoszenie drugiej warstwy	po ok. 12h		

INFORMACJE PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.